

MTF Fördergurt Nr. 49

Material Tragseite	PU
Temperaturbeständigkeit	-15°C bis +80°C
Gesamtdicke	ca. 2,2 mm
FDA-/EU-Konformität	ja
Antistatische Eigenschaften	ja
Eignung für Metalldetektoren	ja
Öl- und Fettbeständigkeit	ja
Oberflächenhärte	ca. 92° Shore A
Max. Breite bei Winkelbändern	750 mm
Minimaler Umlenkrollendurchmesser	50 mm
Einsatzgebiete	Winkelförderbänder Lebensmittelindustrie / Reinraum Kunststoffindustrie
Bemerkungen	Querstabiler Fördergurt Harte, glatte Oberfläche

